

TEXPRINT	SOLIDEZ A LA LUZ		LAVADO SECO		TERMOESTABILIDAD		CORROSIÓN	
	LIGHT FASTNESS ISO 105-B02 40 g/Kg	5gr/Kg	DRY CLEANING ISO 105-D01 (Perchloroethylene)		DRY HEAT ISO 105-P01		DISCHARGE	
AMARILLO TH-N	5-6	3	3		4-5		4	
AMARILLO THM-N	7	6	1		4		4	
AMARILLO TH1	5-6	3	3		4-5		3	
AMARILLO TH3-A	8	4	4-5		5		5	
ANARANJADO TI.4-N	5-6	4	3		4-5		3	
ROJO TI.6-N	6-7	4	1		3-4		3	
ROJO TH9-A	6-7	5	4		4-5		5	
CARMIN TH.10-A	6-7	5	4		4-5		5	
ROSA THK.3	8	8	5		5		5	
BURDEOS THH	6-7	4	1		3-4		3	
VIOLETA TH11	7-8	7-8	4-5		4-5		5	
AZUL TH.12-N	8	7	4-5		4-5		5	
AZUL TC.13-N	8	7	4		5		5	
AZUL TH.31	7-8	7-8	4		5		5	
AZUL MARINO TCH-N	7	6	4		5		3	
AZUL TURQUESA TH.42	7-8	7	4		4-5		4	
VERDE TH.14-N	7-8	7	4-5		4-5		5	
VERDE THC	7	7	1		4		4	
VERDE OLIVA TCM	7-8	4	4-5		4-5		4	
PARDO TH.11	6-7	4	1		3-4		3	
PARDO T.31	6-7	4	1		3-4		3	
NEGRO TM-17	7	7	3-4		5		5	



PIGMENTOS PARA ESTAMPACION TEXTIL
COULEURS PIGMENTAIRES POUR IMPRESSION TEXTILE
PIGMENT DISPERSIONS FOR TEXTILE PRINTING



* La información contenida en esta carta de colores, es a título orientativo, sin ningún compromiso por nuestra parte. Se recomienda hacer ensayos previos antes de su uso.
* The information is given as a service only and is not to be taken as a guarantee.
* Les renseignements contenus dans cette fiche d'information sont donnés à titre indicatif mais sans aucun engagement de notre part.



SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000 S.L.
Rda. Narciso Monturiol, 33 bis - Polígono Industrial
08349 CABRERA DE MAR (Barcelona) Spain
Tel. +34 93 759 14 04 - Fax +34 93 759 15 00
www.sociedadeuropeatextil.com
info@sociedadeuropeatextil.com

TEXPRINT

