



Ficha técnica
TEXCLAIR SUPRA

1. CARACTERISTICAS QUIMICAS

Espesante sintético para la estampación textil de pigmentos.

2. CARACTERISTICAS FISICAS

| | |
|------------------|------------------------|
| Aspecto | pasta fluida |
| Color | blanco roto |
| Olor | ligeramente a amoníaco |
| pH (solución 1%) | 5-6 |

3. CARACTERISTICAS

Compatible con todos los auxiliares que se utilizan en la estampación de pigmentos.

Se obtiene gran brillantez de colores, rendimiento colorístico, nitidez de contornos, uniformidad de la tinta de los fondos y tacto muy suave.

Excelente corrector de viscosidad, añadido a la pasta de estampar y proporcionando agitación se consigue modificar rápidamente la viscosidad de esta.

4. MODO DE EMPLEO

El **TEXCLAIR SUPRA** es utilizado para la estampación directa con pigmentos **TEXPRINT**. La dosificación es aproximadamente de 10 a 15 gr./kg., dependiendo del tipo de agua a utilizar y de la cantidad de ligante o auxiliares que se utilicen.

Para la preparación de la pasta es preferible, primero adjuntar el **TEXCLAIR SUPRA** y después los demás auxiliares.

Receta orientativa:

| | A- BASE AGUA | B-CON DISOLVENTE |
|----------------------|---------------|------------------|
| AGUA | X | X |
| TEXCLAIR SUPRA..... | 10-15 | 10-15 |
| TEXPOL AS-99T..... | 150-200 | 100-200 |
| AMONIACO (pH=9)..... | 5-10 | 5-10 |
| TEXMUL 40..... | 5 | 5-10 |
| DISOLVENTE..... | -- | 50-200 |
| TEFIX SF..... | 5-15 | 5-15 |
| | ----- | ----- |
| | 1000gr | 1000gr |

Estampación,secado y polimerizado 160°C durante 3-4 minutos.

5. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 01.05.13