SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L
Rda. Narciso Monturiol, 33
08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA)
ESPAÑA-TLF+34937591404-FAX+34937591500
www.sociedadeuropeatextil.com

Ficha técnica
TEXFIX N SF

Agente de reticulación que aumenta la solidez al frote y al lavado para pastas de estampación.Libre de formaldheido.

1. CARACTERISTICAS

Utilizado para la preparación de pastas en la estampación textil pigmentaria, aumentando la solidez al lavado y frote.

2. ESPECIFICACIONES

Apariencia:	Liquido transparente amarillento
pH en solución al 10%:	5,5-8,5

3. APLICACIÓN

Este producto da una elevada resistencia al frote y al lavado,se aplica en la formulación de pastas de estampación como fijador libre de formol. La dosificación recomendada es de 0,3-1,2gr/kg
Polimerizado 150-170º C durante 3 minutos.

Receta orientativa:

AGUA ……	X
TEXMUL 40(emulsionante)……....	5-10
TEXPOL AS-20(resina).....	150-200
TEXGOOD SL(suavizante).....	5-20
TEXFIX N SF(fijador sin formaldehído).....	0.3-1,2
ANTIESPUMANTE H(antiespumante)……..	1-5
TEXCLAIR AD-35(espesante).....	30-35
AMMONIA (pH=9).....	5-10

	1000 gr.

4. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5ºC y 35ºC. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial

Fecha actualización: 01.09.15