



Ficha técnica
TEXTIFIX SF

Agente de reticulación que aumenta la solidez al frote y al lavado para pastas de estampación. Libre de formaldeído.

1. CARACTERISTICAS

Utilizado para la preparación de pastas en la estampación textil pigmentaria, aumentando la solidez al lavado y frote.

2. ESPECIFICACIONES

Apariencia:	Líquido transparente
pH en solución al 10%:	5-6
Carácter iónico:	No iónico

3. APLICACIÓN

Este producto da una elevada resistencia al frote y al lavado, se aplica en la formulación de pastas de estampación como fijador libre de formol. La dosificación recomendada es de 3-7 gr/kg Polimerizado 150-170° C durante 3 minutos.

Receta orientativa:

AGUA	X
TEXMUL 40(emulsionante).....	5-10
TEXPOL AS-20(resina).....	150-200
TEXGOOD SL(suavizante).....	5-20
TEXTIFIX SF(fijador sin formaldeído).....	3-7
ANTIESPUMANTE H(antiespumante).....	1-5
TEXCLAIR AD-35(espesante).....	30-35
AMMONIA (pH=9).....	5-10

	1000 gr.

4. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial

Fecha actualización: 01.01.17

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com