



Ficha Técnica
TEXMIX 5

Mezcla de emulsionante y suavizante a base de silicona para la preparación de pastas de estampación.

1. **CARACTERISTICAS**

Fácil aplicación.
Excelente estabilidad de las pastas. Excelente brillo y rendimiento colorístico.

2. **ESPECIFICACIONES**

Aspecto: Líquido viscoso
Color: amarillento
Densidad: aprox. 1,1 gr/cm³

3. **APLICACIÓN**

Mezcla de emulsionante y suavizante a base de silicona para la preparación de pastas de estampación.

Fórmula orientativa:

AGUA	X
TEXMIX 5	80 gr
TEXPOL AS-98(resina).....	200-300
TEFIX SF(fijador sin formaldehído).....	10
ANTIESPUMANTE H(antiespumante).....	1-5
TEXCLAIR AD-35(espesante).....	30-35
AMMONIA (pH=9).....	5-10

	1000 gr.

Polimerizado 150-170° C durante 3 minutos.

4. **OBSERVACIONES**

La adición debe ser con fuerte agitación para tener una perfecta homogenización.

5. **ALMACENAJE Y DURACIÓN**

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 09.01.19

www.sociedadeuropeatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropeatextil.com