



Ficha técnica  
**BRITEX 202 SF**

Pasta de estampación ideal para realizar fondos totales sobre pieza la cual proporciona al tejido un efecto nacarado con un tacto muy suave.

### **1. CARACTERISTICAS**

Necesario polimerizarlo.

Excelente brillo.

Buena solidez al frote y lavado.

Acabado nacarado, pudiéndose pigmentar en cualquier color. (Disponemos de una amplia gama de pigmentos, denominada TEXPRINT.)

### **2. ESPECIFICACIONES**

Aspecto:	Pasta semiviscosa
Color:	Nacarado blanquecino
pH :	9-10
Viscosidad Brookfield (DVE)	
Sp. 64 25°C. 6 rpm.:	28-33.000 cps.
Tiempo de polimerización:	A 150-160°C. de 3-4 minutos

### **3. APLICACIÓN**

La pasta se presenta lista para su uso. La adición de color debe estar entre 1-3 gr/Kg.

Se puede estampar en todo tipo de máquinas rotativas o planas o bien en mesas de estampación.

Para conseguir un mejor efecto de acabado brillante y nacarado, se recomienda un posterior calandrado o planchado.

### **4. OBSERVACIONES**

Para estampar este producto es recomendable utilizar una malla 34 en molde plano y en cilindro rotativo una malla 40.

### **5. ALMACENAJE Y DURACIÓN**

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

*La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.*

Fecha actualización: 29.10.19

[www.sociedadeuropatextil.com](http://www.sociedadeuropatextil.com)

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com