



Ficha técnica  
**ESENCIAS.**

Microcápsulas concentradas para mezclar con pasta de estampación. Al ser frotado el estampado confiere un aroma determinado.

## **1. ESPECIFICACIONES**

Aspecto: Pasta semi espesa  
Color: Blanquecina /ámbar según aroma.  
Tiempo de polimerización: A 150-160°C. de 3-4 minutos.

## **2. APLICACIÓN**

Las ESENCIAS debe mezclarse con pasta neutra de estampación tipo TEXPRINT ECOSOFT N-24 SF o TERXPRINT ECOSOFT N-10 SF

FORMULA : TEXPRINT ECOSOFT....90% ESENCIAS..10%

Puede colorearse con pigmentos la cantidad máxima recomendada de pigmento son 40gr/Kg

Las pantallas a utilizar serán de 43hilos para conseguir un depósito de tinta adecuado.

## **3. ALMACENAJE Y DURACIÓN**

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

*La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.*

Fecha actualización: 23.05.19