

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L
Rda. Narciso Monturiol, 33

08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA)
ESPAÑA-TLF+34937591404-FAX+34937591500
www.sociedadeuropatextil.com



Ficha técnica
FLOCK POLIAMIDA

Flock de poliamida para flocar con máquina electrostática.

1.-CARACTERISTICAS

	<u>Unidad</u>	<u>Min</u> Según referencia	<u>Max</u> Según referencia	<u>Método ensayo</u>
Longitud	mm			I-08-02
Hidrofilidad	1-5	3	5	I-08-01
Solidez frote seco	escala grises	4	5	I-08-03
Solidez frote húmedo	escala grises	4	5	I-08-03
Solidez al lavado	escala grises	4	5	I-08-04
Conductividad Mahlo	Mahlo	80	100	I-08-05
Salto electrostático	s		20	I-08-07

Los ensayos están hechos en las siguientes condiciones: 22±3°C de Tª y 60±10% de H.R.

2.- APLICACIÓN

Estampar FLOCATEX SF sobre el tejido y espolvorear inmediatamente el flock con máquina electrostática.

Utilizar malla de 34 hilos y asegurarse que hay un grosor de producto de 1mm sobre el tejido antes de flocar.

Se recomienda la adición de catalizador 15gr/Kg TEX-CAT 200 o 5-10gr/kg TEX-CAT 100.

3.- ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 01.05.13

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com