



Ficha técnica
PURPURINA ALUMINIO PASTA

Polvo de aluminio impregnado con glicoles.

1. CARACTERISTICAS

Se consigue un acabado plata metalizado.
Excelente brillo.

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto: Pasta
Color: Plata

3. APLICACIÓN

Añadir la proporción correcta a una pasta de estampación de pH neutro y alto contenido en resina. Disponemos de dos pastas listas para su uso : TEXFLOCK R SF(mayor solidez al lavado) y TEXFLOCK R ORO SF (mayor brillo, menor solidez al lavado) idónea para la aplicación de todo tipo de escarchas y purpurinas.
La elección de la malla para molde plano es 34-29 hilos/cm y para estampación en rotativa se recomienda 80-120 mesh.
La dosificación máxima es de 100-150 gr./kg. No es conveniente añadir en exceso ya que la pasta perdería solidez al lavado y no se apreciaran mejoras tanto en el color como en el brillo.

4. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 01.05.13

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com