



Ficha técnica  
**TEX-UP HT SF**

Pasta expandible que tiene la propiedad de hincharse con la temperatura, la temperatura en este caso es mas alta entre 150-160°C que el producto estándar TEX-UP SF.

**1. CARACTERISTICAS**

Gran fuerza de expansión.  
Buena solidez al lavado.

Mediante la coloración pigmentaria, se consiguen una amplia gama de colores. (Disponemos de una amplia gama de pigmentos denominada TEXPRINT.)

**2. ESPECIFICACIONES**

Aspecto:	Pasta espesa
Color:	Ambarino
pH :	7,5-9

**3. APLICACIÓN**

Es necesario rebajarlo con laca ,seguir la fórmula orientativa:

TEX-UP HT SF:	300-500 gr.	TEX-UP HT SF:	300-500 gr
TEXLAKCOLOR SF(COLOREADA) :	700-500 gr	TEXLAKCOLOR BASE SF:	700-500 gr
		PIGMENTO:	0-50 gr./kg.

La adición de pigmento debe estar entre 0-50 gr/kg,

El hinchado se realiza de la siguiente manera:

a) hinchado con túnel                      b) hinchado con plancha  
3 minutos 150-160°C.                      5-7 segundos 150-160°C.

Pasta apropiada para estampar algodón y sus mezclas.

Se puede emplear en todo tipo de máquinas automáticas o bien en mesas de estampación.

Si fuera necesario diluir el producto recomendamos una cantidad de 10-15gr/Kg de AGUA en el caso que su viscosidad fuera muy elevada.

En el caso que las temperaturas de trabajo sean muy altas se recomienda añadir un retardante para evitar el tapado de pantallas TEXMOL CONC en una proporción de 10-15gr/Kg.

**4 OBSERVACIONES**

Las pantallas a utilizar serán de 34-43hilos.

Se recomienda siempre hacer test de solidez y elasticidad (antes y después del lavado) ya que el resultado depende en gran medida del tejido a estampar.

Para limpieza de la pasta en estado húmedo, emplear agua; una vez seca hay que recurrir al empleo de disolventes.

**5. NORMATIVAS**

Para el cumplimiento de normativas revisar si el producto a utilizar está certificado por Eco Passport de Oeko-tex en nuestra web [www.sociedadeuropatextil.com/certificaciones](http://www.sociedadeuropatextil.com/certificaciones) y solicitar para seguir instrucciones de uso e información de otros productos el documento: EUROTTEXT- INFORMACION ADICIONAL PARA OEKO-TEX STANDARDAD 100/ ECO PASSPORT actualizada anualmente.

**6. SEGURIDAD**

Como medida de prevención general se recomienda la utilización de mascarilla de polvo y de equipos de protección individual básicos para evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa, asegurar trabajar en lugar ventilado y mantener siempre los recipientes cerrados de los productos. Consultar la hoja de seguridad del producto para utilizar los medios de protección adecuados.

**7. ALMACENAJE Y DURACIÓN**

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

**La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.**

Fecha actualización: 27.10.22