



Ficha técnica
TEXBRILL 3 SF

Pasta nacarada para estampar. Se puede pigmentar, logrando un acabado nacarado con partícula grande.

1. CARACTERISTICAS

Excelente brillo.

Excelente solidez al frote y lavado.

Acabado nacarado, pudiéndose pigmentar en cualquier color. (Disponemos de una amplia gama de pigmentos, denominada TEXPRINT).

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto: Pasta semiviscosa
Color: Nacarado blanquecino.
pH : 8-10
Tiempo de polimerización: 150-160°C. de 3-4 minutos.

3. APLICACIÓN

La adición de color debe estar entre 0-50 gr/Kg.

Para conseguir un mejor efecto de acabado brillante y nacarado, se recomienda un posterior calandrado o planchado.

Producto apropiado para estampar algodón y sus mezclas.

Se puede emplear en máquinas rotativas y en todo tipo de máquinas automáticas o bien en mesas de estampación.

Si fuera necesario diluir el producto recomendamos una cantidad de 10-15gr/Kg de AGUA en el caso que su viscosidad fuera muy elevada.

En el caso que las temperaturas de trabajo sean muy altas se recomienda añadir un retardante para evitar el tapado de pantallas TEXMOL CONC en una proporción de 10-15gr/Kg.

4. OBSERVACIONES

Las pantallas a utilizar serán de 29hilos.

Disponemos de una gama de nacarados de partícula más fina denominada TEXBRILL SF y TEXBRILL ORO SF(color olor) y TEXBRILL LIGHT GOLD (más amarillento). Tenemos dos productos más en esta gama con acabado cobre TEXBRILL COBRE y acabado bronce TEXBRILL BRONCE.

Se recomienda siempre hacer test de solidez y elasticidad (antes y después del lavado) ya que el resultado depende en gran medida del tejido a estampar.

Para limpieza de la pasta en estado húmedo, emplear agua; una vez seca hay que recurrir al empleo de disolventes.

5. NORMATIVAS

Para el cumplimiento de normativas revisar si el producto a utilizar está certificado por Eco Passport de Oeko-tex en nuestra web www.sociedadeuropatextil.com/certificaciones y solicitar para seguir instrucciones de uso e información de otros productos el documento: EUROTEXT- INFORMACION ADICIONAL PARA OEKO-TEX STANDARD 100/ ECO PASSPORT actualizada anualmente.

6. SEGURIDAD

Como medida de prevención general se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos para evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa, asegurar trabajar en lugar ventilado y mantener siempre los recipientes cerrados de los productos. Consultar la hoja de seguridad del producto para utilizar los medios de protección adecuados.

7. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 26.10.22

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA)T.+34.937591404,FAX.+34.937591500 info@sociedadeuropatextil.com