



Ficha técnica
TEXCARCH SF

Pasta de estampación ideal para realizar fondos totales sobre pieza la cual proporciona al tejido un efecto de puntos brillantes que los podemos encontrar en cuatro colores: TEXCARCH ORO SF, TEXCARCH PLATA SF , TEXCARCH COBRE SF, TEXCARCH ROJO SF.

1. CARACTERISTICAS

Necesario polimerizarlo.
Excelente brillo .
Buena solidez al frote y lavado.
Tacto muy suave.

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto:	Pasta semiviscosa
Color:	Pasta blanquecina
pH :	9-10
Viscosidad Brookfield (DVE)	
Sp. 64 25°C. 6 r.p.m.:	22-32.000 cps.
Tiempo de polimerización:	A 150-160°C. de 3-4 minutos

3. APLICACIÓN

La pasta se presenta lista para su uso.
Se puede estampar en todo tipo de máquinas rotativas o planas o bien en mesas de estampación.
Para conseguir un mejor efecto de acabado brillante, se recomienda un posterior calandrado o planchado.
Para estampar este producto es recomendable utilizar una malla 34 en molde plano y en cilindro rotativo una malla 40.

4. OBSERVACIONES

Para limpieza de la pasta en estado húmedo, emplear agua; una vez seca hay que recurrir al empleo de disolventes.

5. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 2.12.19

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com