



Ficha técnica
TEXFLOCK R ORO SF

Pasta ligante para estampación de escarchas, purpurinas.

1. CARACTERISTICAS

Excelente solidez al frote y lavado.
Buena aplicación.
Buena elasticidad.
No altera los colores de escarchas o purpurinas.

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto:	Pasta semiespesa
Color:	Blanquinoso
pH :	5,8-7
Viscosidad Brookfield (DV-E)	
Sp. 64 25°C. 6 rpm:	20-25.000 cps.
Tiempo de polimerización:	A 150-160°C. Durante 3- 4 minutos

3. APLICACIÓN

La pasta se presenta lista para su uso.
Escarcha y purpurina: La adición recomendada de estos productos al TEXTFLOCK R ORO SF es de 100-150 gr/kg máximo según el efecto deseado.
Las mallas que se recomiendan para cada aplicación son:
-34-29 hilos purpurina y escarcha 004.
-10-8 hilos escarchas 008.
-escarchas mayores de 008 deben palmearse con FLOCATEX-SF(base agua) o TEXPLAST BASE E SF(plastisol). (Siempre es mejor la utilización de plastisol para palmeare escarchas si es posible ya que la adherencia es mayor).

4. OBSERVACIONES

Para evitar que se desprendan las partículas, se debe asegurar una perfecta polimerización, tal y como se ha especificado.

5. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 29.10.19

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com