



Ficha técnica  
**TEXLAKCOLOR BASE ST SF**

Laca neutra brillante, para pigmentar, adecuada para estampar sobre fondos oscuros, especialmente formulada para evitar el secado de las pantallas.

### **1. CARACTERISTICAS**

Gran facilidad de secado.  
Excelente solidez al frote y al lavado.  
Buen poder cubriente.  
Excelente elasticidad.

### **2. ESPECIFICACIONES**

Aspecto:	Pasta espesa
Color:	blanco
pH :	9-10
Viscosidad Brookfield (DV-E)	
Sp. 64 25°C. 6 rpm. (Dil.agua 10%):	28-33.000 cps.
Tiempo de polimerización:	A 150-160°C. de 3-4 minutos.

### **3. APLICACIÓN**

La pasta se presenta lista para su uso.  
La adición de pigmento puede estar entre 0-120 gr/kg.  
Se puede emplear en todo tipo de máquinas automáticas o bien en mesas de estampación. Ideal para prenda.  
Si fuera necesario diluir la laca con una cantidad de 10-15gr/Kg de TEX-CAT 30 en el caso que su viscosidad fuera muy elevada.  
En el caso que las temperaturas de trabajo sean muy altas se recomienda añadir un retardante para evitar el tapado de pantallas TEXMOL CONC en una proporción de 10-15gr/Kg

### **4. OBSERVACIONES**

Las pantallas a utilizar serán de 43-34hilos.(para tejidos elásticos , conviene utilizar malla 34 para asegurarse de conseguir un deposito de tinta adecuado con buena cubrición y elasticidad del producto).  
En caso de doble estampación no estampar lacas de diferentes familias una sobre otra , ya que al no tener la misma composición no se puede garantizar la solidez.  
Disponemos de una gama de lacas ya coloreadas(TEXLAKCOLOR SF).  
Para limpieza de la pasta en estado húmedo, emplear agua; una vez seca hay que recurrir al empleo de disolventes.

### **5. ALMACENAJE Y DURACIÓN**

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

*La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.*

Fecha actualización: 25.11.19

[www.sociedadeuropatextil.com](http://www.sociedadeuropatextil.com)

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com