



Ficha técnica
TEXLAKCOLOR ORO SF

Pasta-laca para estampar sobre fondos claros u oscuros, logrando un acabado nacarado oro.

1. CARACTERISTICAS

Fácil polimerización.
Excelente brillo.
Excelente solidez al frote y lavado.
Acabado metalizado oro.

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto:	Pasta semiviscosa
Color:	Nacarado oro.
pH :	9-10
Viscosidad Brookfield (DV-E) Sp. 64 25°C. 6 r.p.m, DIL.H2O 10%	40-45.000 cps.
Tiempo de polimerización:	A 150-160°C. 3-4 minutos

3. APLICACIÓN

La pasta se presenta lista para su uso. Se puede emplear todo tipo de máquinas automáticas o bien en mesas de estampación.
Para conseguir un mejor efecto de acabado brillante y nacarado, se recomienda un posterior calandrado o planchado.
Las pantallas a utilizar serán de 34hilos para conseguir un depósito de tinta adecuado.

4. OBSERVACIONES

Existen dos productos en color metalizado que se puede pigmentar en cualquier color con la gama de colorantes TEXPRINT, denominados TEXBRILL SF y TEXBRILL 3 SF(mayor brillo).

5. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 11.11.19

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com