



Ficha técnica
TEXPOL AS-20

Resina acrílica libre de formaldehído y libre de alquilfenol etoxilado.

1. CARACTERISTICAS

Utilizado para la preparación de pastas en la estampación textil pigmentaria, dando un tacto bastante suave y gran solidez al frote y al lavado.

2. ESPECIFICACIONES

Contenidos sólidos: 45 +/- 1%
pH: 6-6.5
Carácter: Aniónico
Estabilidad mecánica: Buena
Diluable en agua a todas proporciones

3. APLICACIÓN

El rendimiento de color con esta resina es muy bueno, dando colores muy vivos e intensos.
Este producto da una elevada resistencia al frote y al lavado.
Polimerizado 150-170° C durante 3 minutos.

Receta orientativa:

AGUA	X
TEXMUL 40(emulsionante).....	5-10
TEXPOL AS-20(resina).....	150-200
TEXGOOD SL(suavizante).....	5-20
TEFIX SF(fijador sin formaldehído).....	10
ANTIESPUMANTE H(antiespumante).....	1-5
TEXCLAIR AD-35(espesante).....	30-35
AMMONIA (pH=9).....	5-10

	1000 gr.

4. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial

Fecha actualización: 01.05.13

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com