



Ficha técnica
TEXPRINT 4 BASE N SF

Emulsión preparada para la estampación sobre fondos claros, su contenido en formol es muy bajo. Especialmente diseñada para estampar cuatricromías con mallas muy cerradas 60-90 hilos.

1. CARACTERÍSTICAS

Fácil aplicación confiriendo un tacto muy suave.
Posee una gran solidez al frote y al lavado.
Ideal para la estampación sobre tejidos de algodón, acrílicos o mezclas.

2. ESPECIFICACIONES

Aspecto: Pasta semiespesa
Color: Blanquecino
pH : 9-10,5
Viscosidad Brookfield (DV-E)
Sp. 64 25°C. 6 rpm.: 28-33.000 cps.
Tiempo de polimerización: A 150-160°C. de 3-4 minutos.

3. APLICACIÓN

La pasta se presenta lista para su uso.
La adición de pigmento debe ser como máximo de 40gr/kg. para tonos subidos y de 5gr/kg. para tonos pálidos. (Disponemos de una amplia gama de pigmentos, denominada (TEXPRINT).
Las pantallas a utilizar serán de 43-90 hilos para conseguir un depósito de tinta adecuado .
Disponemos de una gama de cuatricromías ya pigmentadas listas para el uso en los 4 colores denominada TEXPRINTCOLOR 4 AZUL SF, TEXPRINTCOLOR 4 MAGENTA SF, TEXPRINTCOLOR 4 AMARILLO SF, TEXPRINTCOLOR 4 NEGRO SF.

4. OBSERVACIONES

La gran diferencia de este producto con el resto de las emulsiones preparadas es su gran definición y el no tapado en pantallas cerradas.

5. ALMACENAJE Y DURACIÓN

En envases herméticamente cerrados, y en lugares frescos y secos, siempre a una temperatura entre +5°C y 35°C. Su duración es de 1 año a partir de su fecha de fabricación.

La información contenida en este documento corresponde a nuestros actuales conocimientos técnicos, ofrecidos de buena fe, aunque SIN GARANTÍA. Se deben realizar ensayos previos para verificar que el producto se adecue a sus necesidades antes de su uso industrial.

Fecha actualización: 13.03.19

www.sociedadeuropatextil.com

SOCIEDAD EUROPEA TEXTIL 2000,S.L. - Ronda Narciso Monturiol , 33 - 08349 CABRERA DE MAR (BARCELONA) - T.+34.937591404, FAX.+34.937591500 - e-mail : info@sociedadeuropatextil.com